

REFERENCIA:



Pág. 1 de

PETICIONARIO:

LADRILLERIAS MALLORQUINAS S.A.

OBRA:

AUTOCONTROL MATERIALES CERAMICOS

MUESTRA:

ENTREGADAS EN EL LABORATORIO 6 PIEZAS CERAMICAS DE ARCILLA
COCIDA SE 100 x 22 x 4 cm, EN FECHA 08-09-10. SU REF:
MACHIHEMBRADO 100 cm

ENSAYO REALIZADO:

RESISTENCIA A FLEXIÓN DE PIEZAS CERAMICAS DE ARCILLA COCIDA
DE GRAN TAMAÑO SEGÚN UNE 67-042-88

ALBARAN:

747159

RESISTENCIA A FLEXIÓN

Códigos Equipos: 5-177

	Carga de Rotura (Kp)
Probeta 1	201
Probeta 2	199
Probeta 3	180
Probeta 4	225
Probeta 5	179
Probeta 6	143

Carga rotura media (Kp) : 188*Especificaciones según UNE 67041-88:**Todas las piezas de la muestra deberán soportar una carga concentrada de 123 daN (125 kgf).**Nota: 1kgf= 1kp*

Bunyola a 18 de Enero de 2011

Àngels Castelló
Departamento Técnico
Cristina Maestre
Dirección Técnica de Ensayos.

IE177 Rev1